



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
[Http://: www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

**Акриловый Герметик АСКИ 633 (для меж панельных швов)
7кг**



Акриловый Герметик АСКИ 633 (для меж панельных швов) 7кг
Цена отгружена без рейтинга

[Задать вопрос по товару](#)



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.:+7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
[Http//: www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

Описание

- [ИНФОРМАЦИЯ](#)
- [ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)
- [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ](#)
- [СЕРТИФИКАТ](#)

Герметик представляет собой материал, полностью готовый к применению и с высокими эластичными свойствами. После нанесения герметика, вследствие испарения воды, начинается необратимый процесс вулканизации. После вулканизации образуется эластичный резиноподобный материал деформативностью 25%. обладает хорошей адгезией к бетону, пенобетону, дереву, штукатурке, кирпичу, ПВХ, камню, металлу, в т.ч. жести, оцинковке. Герметик устойчив к УФ-излучению и другим климатическим воздействиям. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ. Допускается колеровка герметика в массу и окрашивание фасадными акриловыми красками. Герметик применяется для герметизации межпанельных швов и их ремонта. Также герметик благодаря своей высокой эластичности применяется для герметизации межбревенчатых швов и трещин.

Основа: акрилат

Отверждение: высыхание на воздухе

Время образования поверхностной пленки: до 1 часа

Время отверждения при толщине слоя 5 мм: 36 часов

Норма сухого остатка: 95 % Плотность: 1350 кг/м3

Усадка, не более: 5 %

Температура нанесения: от - 20°C до 0°C и от +5°C до +35°C

Температура эксплуатации: от - 40°C до + 80°C

Относительное удлинение в момент разрыва, не менее: 400 % (на образцах швов) 700 % (на лопатках)

Твёрдость по Шору А: 25 Условная прочность в момент разрыва, не менее: 0,20 МПа

Герметик однокомпонентный и полностью готов к применению. При низких температурах вязкость герметика повышается, поэтому перед применением рекомендуем выдержать герметик в отапливаемом помещении не менее суток. Принудительный нагрев не допускается!!! НЕДОПУСТИМО разбавление герметика какими либо растворителями, в том числе и водой, что может привести к изменению свойств герметика (снижение адгезии, потери к тиксотропности и т.д.), возможно растрескивание! Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от наледи, инея, грязи, пыли, жира, незакрепленных частиц остатков цементного раствора, остатков ранее примененных герметизирующих материалов и т.п. Наносится герметика, как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги НЕДОПУСТИМО. НЕДОПУСТИМО нанесение герметика во время выпадения атмосферных осадков! В шов при необходимости укладывают антиадгезионные жгуты из вспененного полиэтилена. В жаркую погоду при низкой влажности рекомендуем слегка увлажнить герметизируемые поверхности, капельная влага не допускается.

УПАКОВКА: Пластиковое ведро – 7кг и 15 кг

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. Не взрывоопасен, в незавулканизированном состоянии смывается горячей водой мылом. В завулканизированном состоянии удаляется механическим путем.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Возможна транспортировка и хранение герметика при низких температурах. Выдерживает до десяти циклов «замораживание-размораживание».



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ98.Н14278

Срок действия с 04.08.2014 по 03.08.2017

№ 1714547

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ98. Орган по сертификации продукции
ООО "ЮгРесурс". 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, тел. 8 985 766 92 24, E-mail
info@ug-resurs.ru.

ПРОДУКЦИЯ Герметик акриловый, т.м. "Аски": 631, 632, 633.
ТУ2257-003-13789733-2014.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 5700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ2257-003-13789733-2014

код ТН ВЭД России:

3919 10 190 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "АСКИ". ИНН: 6325019189.
Адрес: : 446022, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. 3-й Монтерский, д. 13-Д, строение 2.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "АСКИ".
ИНН: 6325019189. Адрес: : 446022, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. 3-й Монтерский, д. 13-Д,
строение 2.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 5211-12-2/ПС-004 от 01.08.2014 г., Испытательная лаборатория
ООО "Ремсервис", рег. № РОСС RU.0001.21АВ80 от 21.10.2011, адрес: 109542, г. Москва, Рязанский
пр-кт, д. 86/1, стр. 3, подвал, комн. ба

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: З.



Руководитель органа

Эксперт

[Подпись]
подпись

[Подпись]
подпись

Е.В. Прокудина

инициалы, фамилия

И.В. Насонов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.
Промышленная, д.50, офис 107
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22
02
E-mail: info@tcsp-shop.ru
Http//: www.tcsp-shop.ru
